

Beskrivning

Väggspackel Medium är ett normalgraderat spackel avlättviktstyp.

Förpackning

3 liter hink
10 liter hink

Teknisk information

Egenskap	Värde
Densitet	1,2 g/cm ³
Torrhalt	~60%
Kornstorlek	max 0,2 mm
Fyllförmåga	max 4 mm
Torktid	1 timme per mm skikt, längre vid tjockare skikt. Torktider kan variera beroende på underlag, temperatur, luftfuktighet osv.
Användningstemperatur	+5°C till +35°C
Lagringstid	12 månader torrt och svalt +5°C till +20°C, i obruten förpackning. Skyddas mot frost.
Bäst före datum	Se förpackning (EXP)

Förberedelse

Ytorna skall vara torra, rena och fria från fett, damm etc.

Viktigt att ytemperaturen ej är lägre än +5°C.

Installation & montering

Appliceras med stålspackel.

Rengöring

Använd vatten.

Observera

Produkten har hög vidhäftning mot betong, puts och gips.

Vid spackelslipning bör ögonskydd och ansiktsmask användas.

Skall ytan tapetseras bör ytan förlimmas, följ tapettillverkarens rekommendationer.

Hälsa och Säkerhet

Läs noga säkerhetsdatabladet för produkten innan arbetet påbörjas.



PF130

Väggspackel Medium



För i- och skarvspackling samt bredspackling på puts, betong, cemetoch gipsskivor inomhus. Lämpar sig särskilt för fastsättning av skarvremsor. Uppfyller kraven för CE-märkning.

Fördel

- Lättarbetat
- Lättslipat
- Övermålningsbart

PF130

Väggspackel Medium

 **illbruck**
making it perfect.

Produkt rådgivning

Tremco CPG Sweden produktspecialister ger dig gärna råd innan arbete påbörjas.

Tremco CPG Sweden AB följer Sveriges Fog- och Limleverantörers Förenings allmänna leveransbestämmelser antagna 2006-09-21.



Tremco CPG Sweden AB
T: +46 (0)31 570010

info-se@cpg-europe.com
www.cpg-europe.com