

Beskrivning

Våtrumsspackel är ett normalgraderat spackel av lättviktstyp.

Förpackning

3 liter hink

Teknisk information

Egenskap	Värde
Densitet	1,1 g/cm ³
Torrhalt	~61%
Kornstorlek	max 0,15 mm
Fyllförmåga	max 4 mm
Torktid	1 timme per mm skikt, längre vid tjockare skikt. Torktider kan variera beroende på underlag, temperatur, luftfuktighet osv.
Användningstemperatur	+5°C till +35°C
Lagringstid	12 månader torrt och svalt +5°C till +20°C, i obruten förpackning. Skyddas mot frost.
Bäst före datum	Se förpackning (EXP)

Förberedelse

Ytorna skall vara torra, rena och fria från fett, damm etc.

Viktigt att yttemperaturen ej är lägre än +5°C.

Installation & montering

Appliceras för hand.

Rengöring

Använd vatten.

Hälsa och Säkerhet

Läs noga säkerhetsdatabladet för produkten innan arbetet påbörjas.



PF150

Våtrumsspackel



För i- och skarvspackling samt bredspackling av puts, betong, och gips i våtutrymmen, inomhus.

Fördel

- Lättarbetat
- Lättslipat
- Uppfyller ställda krav på
- Övermålningsbart

PF150

Våtrumsspackel

 **illbruck**
making it perfect.

Produkt rådgivning

Tremco CPG Sweden produktspecialister ger dig gärna råd innan arbete påbörjas.

Tremco CPG Sweden AB följer Sveriges Fog- och Limleverantörers Förenings allmänna leveransbestämmelser antagna 2006-09-21.



Tremco CPG Sweden AB
T: +46 (0)31 570010

info-se@cpg-europe.com
www.cpg-europe.com